



DECOTEX ALBERCA

PINTURA PARA ALBERCA

DESCRIPCION

Es un producto fabricado con materias primas de la más alta calidad, a base de hule clorado como formador de película.

Tiene poca resistencia a la intemperie, pues una característica de este tipo de resinas es que calea al cabo de un tiempo.

Tipo	Hule clorado
Acabado	Semi mate y terso
Presentación	Envases de 4 lts, 19 lts, 200 lts.
Color	Blanco, azul cielo y verde mar.
Rendimiento	Depende principalmente de dos factores: la porosidad de la superficie y el espesor de la película aplicado. En general rinde de 6 a 8 m ² /lto.
Tiempo de secado	Polvo 15 minutos. Tacto 30 minutos. Manejo 1 hrs.
Usos	Se recomienda como recubrimiento protector y decorativo para interiores de albercas, cisternas u otros contenedores de agua.
Olor	No deja olor al secar



Reductor	Aguarrás, gasolina blanca, gas nafta o thinner estándar.
% de reductor	10 a 20 % en volumen.
Forma de aplicación	Brocha de pelo rodillo o pistola de aire convencional.
Preparación de superficie	La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasas antes de aplicar pintura.
Preparación de la pintura	Mezclar la pintura hasta que sea una mezcla homogénea y para adelgazar adicionar de 10 a 15% de aguarrás.
Sustrato	Superficie de concreto o cemento, aplanado, también se puede aplicar sobre metal de fierro perfectamente limpio.

PROPIEDADES FISICAS	
Viscosidad	De 1500 a 1800 CPS A 25° C
Peso específico	Según color de 1.325 a 1.360 gr/cm ³
% de sólidos en peso	60 ± 1.60 minutos a 115°C
Apariencia	Líquido espeso libre de grumo y nata
Finura	5 unidades hegman
Cubrimiento	6 a 8 m ² a dos manos
Tono	0.5 delta E máximo