



## DECOPLUS

PINTURA ACRILICA-ESTIRENADA

### DESCRIPCION

La pintura DECOPLUS es una pintura de avanzado diseño elaborada a base de resinas acrílicas estirenadas, con pigmentos inorgánicos y aditivos especiales con excelentes propiedades que le dan una excelente adherencia y flexibilidad, que cubre a la primera mano, ideal para exteriores e interiores base agua.

Preparación de la superficie: La pintura vieja o en mal estado, será eliminada completamente con la ayuda de un cepillo de alambre o una espátula.

Limpieza de la superficie: La superficie por pintar deberá estar limpia, seca, y libre de polvo, grasas, ceras y otros contaminantes.

Sellado de la superficie: Para una mejor aplicación y durabilidad, antes de pintar cualquier superficie es RECOMENDABLE utilizar nuestro sellador DECOTEX SEAL, en sus presentaciones de acrílico y vinílico.

Dilución: En caso de ser necesario agregue de 10 a 15% de agua limpia al contenido de este producto y mezcle uniformemente.

Aplicación: El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo, cepillo o con equipo de aire, dejando secar 30 minutos entre mano y mano.



## PROPIEDADES FÍSICAS

<b>PROPIEDADES FISICAS</b>	
SÓLIDOS POR PESO	48 – 50 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	29-32%
DENSIDAD	1.35 – 1.38 gr/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDAD	90 – 110 KUS
PODER CUBRIENTE	5.0 – 6.0 m <sup>2</sup> /Lt
PH A 25° C	7.0 – 9.0

COMPUESTO QUIMICO	PINTURA DE LATEX O PINTURA CON COPOLIMEROS DE ESTIRENO Y ESTRÉS DEL ACIDO ACRILICO.
TIEMPO DE SECADO	30 – 45 MINUTOS
LAVABILIDAD	MAS DE 3000 CICLOS
VIDA UTIL	MAS DE 3 AÑOS

Estabilidad de almacenaje: DECOPLUS presenta una estabilidad máxima de doce meses cuando se conserva en los envases originales cerrados herméticamente a temperaturas que oscilen entre los 10 y los 30 °C.

Advertencias: Este producto puede ser nocivo para la salud si se ingiere, use solo con ventilación adecuada. Si ocurre lagrimeo, dolor de cabeza, mareo aumente la ventilación. Evitar el contacto con los ojos y piel lavar las manos después de usar y antes de comer, mantenga cerrado el envase cuando no este en uso.

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos, lavar con agua abundante y limpia. Si la irritación persiste acudir al medico. Si se ingiere deberá acudir al medico inmediatamente.



Norma que cumple: Cumple con las normas ASTM (American Society of testing Materiales) Sociedad Americana de Pruebas de Materiales. ASTM D 1084 – 88, ASTM D 562 – 65, ASTM E 70 - 90, ASTM D 2196 – 86.

La información aquí suministrada se basa en datos de laboratorio, por lo tanto no podemos hacernos responsables de las aplicaciones que no estén bajo nuestra supervisión.