



DECOTEX DRY 3000

ESMALTE SECADO RAPIDO

DESCRIPCION

DECOTEX DRY 3000 es un esmalte de secado rápido, puro de la mejor calidad, para protección anticorrosivo., útil en la producción de una alta variedad de productos y artículos domésticos e industriales. El esmalte DECOTEX DRY 3000 no deberá ser mezclado con otras pinturas o adelgazadores. Evita gastos en repintados frecuentes, por su excelente poder cubriente y alto rendimiento cubre, protege y decora mejor.

CARACTERISTICAS

TIPO: Esmalte alquidálico de secado rápido.

ACABADO: Brillante

PRESENTACION: Envase de 1 lto, 4 lts, 19 lts y 200 lts.

COLORES: Gama de 20 colores de línea, además se fabrican colores especiales según muestra y código pantone.

RENDIMIENTO: De 6 a 8 M²/lto., a dos manos, dependiendo de la superficie a pintar, es decir si tiene una gran tendencia al rechupado, o al manchado, y además se desea incrementar el anclaje del acabado, se recomienda utilizar antes de pintar nuestro primer anticorrosivo PRIMER-DECOTEX

TIEMPO DE SECADO: 5 a 10 minutos al tacto y 30 minutos para manejo.

USOS: Tiene inmejorables resultados sobre estructuras metálicas, madera, yeso, concreto, mampostería, etc. Se usa en muros exteriores e interiores de casas habitación, edificios, escuelas, oficinas, fabricas, etc.



RESISTENCIA: Resistencia en cámara salina 100 horas mínimo interperismo QUV 200 horas mínimo.
Residencia química por inmersión en agua destilada 24 horas mínimo.

OLOR: Característico

FORMA DE APLICACION: Brocha de pelo, rodillo o pistola de aspersión.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: la superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa antes de aplicar pintura. En superficies de yeso o concreto, dejar fraguar una semana de tal manera que evapore toda la humedad retenida para superficies nuevas o muy porosas, usar PRIMER- DE DECOTEX

PREPARACION DE LA PINTURA: Mezclar la pintura hasta que sea homogénea y para adelgazar adicionar de 10 a 15% máximo de thiner estándar.

BENEFICIOS: Evitar gastos excesivos de repintados frecuentes. Economía por su alto rendimiento en su aplicación. Evita la incrustación de polvo y mugre, además es lavable eliminando un mantenimiento continuo. Fácil aplicación. No presenta empalmes al pintar.

PROPIEDADES FISICAS	
VISCOSIDAD	800 A 1100 CPS A 25°C
PESO ESPECIFICO SEGUN COLOR	1.060+/- .050 GR/CC
% DE SOLIDOS EN PESO	60+- 2 60 MINS A 115°
FINURA	7 UNIDADES HEGMAN
CUBRIMIENTO	6 A 8 M2/LT A 2 MANOS
TONO	0.5 DELTA MAXIMO

LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESENTE FICHA ESTAN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO DEBIDO A Q LOS METODOS Y CONDICIONES ESPECIFICAS EN Q SE APLICARA ESTE PRODUCTO ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES RECOMENDABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.