



## PRIMER DECOTEX

PRIMARIO ANTICORROSIVO  
BLANCO-NEGRO-GRIS-ROJO OXIDO

### DESCRIPCION

Es un fondo anticorrosivo, económico y con excelentes cualidades de protección para superficies metálicas como estructuras, tanques, puertas, etc. y que resiste temperaturas hasta de 100° C.

Tipo	Esmalte alquidálico anticorrosivo.
Acabado	Mate
Presentación	Envases de ¼, ½, 1 lt, 4 lts, 19 lts, 200 lts.
Color	Gris
Rendimiento	De 6 a 8 M <sup>2</sup> /lto., a dos manos.
Tiempo de secado	Polvo 10 a 20 minutos. Tacto 30 a 40 minutos. Manejo 8 a 10 hrs.
Usos	Es un primario diseñado para proteger piezas metálicas como tanques, tubería y herrería en general, en superficies nuevas o usadas proporcionando excelentes propiedades anticorrosivas e incrementando la adherencia del acabado final.
Resistencia	Resiste temperaturas de hasta 100° C.



Olor	Característico.
Reductor	Aguarrás, gasolina blanca, gas nafta o thinner estándar.
Dilución	10 a 15 % en volumen.
Forma de aplicación	Brocha de pelo o pistola de aire convencional.
Preparación de superficie	Como en todos los cubrimientos, la más importante recomendación es la perfecta preparación de la superficie por recubrir; por lo anterior se sugiere si se va a aplicar sobre otra capa de pintura anterior, remover toda la pintura suelta, quebrada o descascarándose, con cepillo de alambre, lija, sand blast, fosfatizado etc.
Beneficio	Mejora la adherencia del acabado ya que sirve como enlace entre el sustrato y la pieza q se desea recubrir. Por su acción anticorrosiva prolonga la vida útil de los metales.



PROPIEDADES FISICAS

<b>PROPIEDADES</b>	
VISCOSIDAD	DE 1150 A 1350 CPS A 25° C
PESO ESPECIFICO	1.210 a 1.230 GR/CM3
% DE SOLIDOS EN PESO	64 A 66
APARIENCIA	LIQUIDO ESPESO LIBRE DE GRUMO Y NATA
FINURA	4.5 UNIDADES HEGMAN
CUBRIMIENTO	6 a 8 m <sup>2</sup> A DOS MANOS
FLEXIBILIDAD Y ADHERENCIA	100%
IMPACTO	60 lbs/pulg <sup>2</sup>